

Bê tông nặng – Phương pháp thử xác định khối lượng riêng *Heavyweight concrete - Method for determination of specific mass.*

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử khối lượng riêng của bê tông nặng.

1. Thiết bị thử

Bình khối lượng riêng (hình 1a) hoặc bình tam giác dung tích 100ml có nút thủy tinh và ống dẫn mao quản (hình 1b).

Cân phân tích chính xác tới 0,01g;

Búa con;

Cối chày đồng;

Bình hút ẩm;


Tủ sấy 200°C;

Nước lọc;

Dầu hoả

Cồn 90°C

Sàng kính thước mắt 2 hoặc 2,5mm.



Hình 1

2. Chuẩn bị mẫu thử

2.1. Lấy 3 viên mẫu hình dạng bất kỳ theo điều 3.4 TCVN 3105 : 1993.

2.2. Đập nhỏ các viên mẫu tới cỡ hạt dưới 2 hoặc 2,5mm trộn đều, rút gọn dần mẫu tới còn 200g (cách rút gọn : Dàn đều mẫu thành hình bán nguyệt, vạch hai đường kính chia mẫu thành 4 phần lấy hai phần bất kỳ đối đỉnh).

Tán nhỏ mẫu thành bột trong cối chày đồng. Sấy bột tới khối lượng không đổi rồi để nguội tới nhiệt độ phòng trong bình hút ẩm. Từ bột đã để nguội, cân làm hai mẫu mỗi mẫu 50g để thử song song.

3. Tiến hành thử

3.1. Nếu thử bằng bình cổ cao (hình 1a) thì trước tiên niêm chỉnh thể tích các vạch mức của từng bình, sau đó đổ dầu hỏa vào bình tới vạch số 0. Làm hai bình song song. Dùng bông thấm sạch phần dầu dính ở cổ bình rồi cẩn thận đổ qua phễu vào mỗi bình 50g mẫu. Xoay lắc bình quanh trục thẳng đứng trong 10 phút cho không khí thoát ra hết rồi đo thể tích dầu tăng lên trong bình sau khi cho mẫu (V).

3.2. Nếu thử bằng bình tam giác (hình 1b) thì đổ mỗi phần mẫu thử vào một bình đã rửa sạch, sấy khô (hoặc rửa cồn để khô) và cân sẵn (m_1). Cân bình chứa mẫu (m_2). Đổ dầu hỏa vào bình tới vạch định mức, dùng bông thấm sạch phần dầu trên vạch định mức rồi cân bình chứa dầu và mẫu (m_3) sau đó sẽ đổ mẫu thử ra, rửa sạch bình; đổ nước cất vào đến vạch định mức rồi lại cân (m_4).

4. Tính kết quả

4.1. Khối lượng riêng của mẫu thử (ρ) được tính bằng g/cm^3 chính xác tới 0,01g, theo công thức:

$$\rho = \frac{m}{V} \quad (1)$$

Trong đó :

- m - Khối lượng bột mẫu, 50g;
- V - Phần thể tích dầu do mẫu chiếm chỗ, tính bằng cm³.

Khi thử bằng bình tam giác :

$$\rho = \frac{100(m_2 - m_1)}{(m_4 - m_1) - (m_3 - m_2) \frac{1}{\rho_d}} \quad (2)$$

Trong đó :

- ρ_d - Khối lượng riêng của dầu hoả, lấy bằng 0,93g/cm³;
- m_1 - Khối lượng bình không tính bằng g;
- m_2 - Khối lượng bình chứa bột mẫu, tính bằng g;
- m_3 - Khối lượng bình chứa bột mẫu và dầu hoả, tính bằng g;
- m_4 - Khối lượng bình chứa nước cất, tính bằng g.

- 4.2. Khối lượng riêng của bê tông là trung bình cộng kết quả của hai lần thử khi các kết quả thử chênh lệch nhau không quá 0,005g/cm³
- 4.3. Khi biết khối lượng thể tích (xác định theo TCVN 3115 : 1993) và khối lượng riêng (xác định theo tiêu chuẩn này) có thể tính độ chặt C_b (Phần đơn vị) và độ rỗng r_b (% khối lượng) của bê tông theo các công thức :

$$C_b = \frac{\gamma}{\rho 1000} \quad (3)$$

$$r_b = (1 - C_b) \cdot 100 \quad (4)$$

Trong đó :

- γ - Khối lượng thể tích của bê tông, tính bằng Kg/m³.
- ρ - Khối lượng riêng của bê tông, tính bằng g/cm³.

5. Biên bản thử

Trong biên bản ghi rõ :

- Ký hiệu mẫu;
- Ngày và nơi lấy mẫu;
- Ngày thử;
- Khối lượng riêng của từng mẫu;
- Độ chặt và độ rỗng của bê tông (nếu có);
- Chữ ký của người thử.